



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Antikmarmor Finishöl/ Schieferöl

Wasserabweisende Imprägnierung mit Glanz · Intensiviert den Farbton

Produkt:

Enthält pflanzliche, trocknende Öle, Baumharze, Lösungsmittel. Dringt sehr tief ein und bildet eine wasserabweisende, aber dampfdurchlässige Imprägnierung. Intensiviert den Farbton des Antik-Marmors / Schiefers und erzeugt leichten Glanz. Nicht geeignet für polierte und vorbehandelte (Öl, Wachs, Fleckschutz etc.) Böden.

Verarbeitung:

Der Belag darf nicht aufgeheizt sein. Fußbodenheizung 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, saugfähig und staubfrei sein. Antikmarmor Finishöl / Schieferöl mit einem fusselfreien Lappen gleichmäßig dünn auf den zu behandelnden Antik-Marmor-Belag bzw. Schiefer-Belag auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Wichtig: Antikmarmor Finishöl / Schieferöl, das nach spätestens 2 bis 5 Minuten nicht in den Untergrund eingedrungen ist, muss mit einem fusselfreien Lappen aufgenommen werden. Keine Überschüsse zurücklassen. Die Abtrocknung erfolgt in 12 bis 24 Stunden, wobei Luftzutritt gewährleistet sein muss. Tiefe Temperaturen verzögern die Durchtrocknung. Die Bodentemperatur sollte deshalb nicht unter 10°C liegen.

Für die spätere Reinigung genügt feuchtes Wischen mit Naturstein-Pflegereiniger im Wischwasser.

Hinweise:

Kohlenwasserstoffe, entaromatisiert

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. Benetzte Putzlappen usw. nicht zusammenlegen (Selbstentzündung durch Autoxidation möglich), sondern fein ausgebreitet trocknen lassen. Arbeitsgeräte können direkt nach der Anwendung mit Waschbenzin gereinigt werden.

Transport: UN 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G., 3, III (D/E)

UFI: G160-M02U-E00R-4WR1

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

ca. 36 Monate. Angebrochene Gebinde sofort verschließen. Frostfrei und vor Licht geschützt lagern.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 25-40 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

0,5 Liter, 1 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

